



DATENBLATT AUSSIE OIL

Poliermittel von höchster Qualität. Die Produkte wurden von einem australischen Holzhandwerker für Handwerker in Australien und der Welt entwickelt.

Dieses Oberflächenfinish ist dem Danish Öl ähnlich, mit diesem aber nicht direkt zu vergleichen. Das Produkt wurde entwickelt, um es von Hand auf das unbehandelte Holz aufzutragen, um dem Holz eine harte, helle und hochglänzende Oberfläche zu geben. Es gibt den meisten Hölzern erstaunliche Tiefe und Glanz, indem es die Maserung hervorhebt und sie opalisiert, leuchtend, schimmernd und lebendig macht. Vor allem dann, wenn es auf Holz mit feiner und ausgeprägter Maserung angewendet wird. Und sollte das noch nicht genug sein, das alles geschieht innerhalb weniger Minuten.

„Aussie Oil“ ist besonders für den Einsatz bei den meisten kleinen Werkstücken, wie Schmuckanhängern, Broschen, Ohringen und kleinen Drechselteilen, die nicht zur Gänze auf der Drechselbank fertiggestellt werden können, geeignet. Auch Schreibgeräte, Griffe von Vergrößerungsgläsern, Make-up-Spiegel, Schlüsselringe, Brieföffner, also fast alles, was Sie aus Holz herstellen und das Sie zum Polieren bequem in der Hand halten können.

Ein weiterer Nutzen liegt darin, dass Sie damit auch eine Hochglanzoberfläche auf Ihrer Drechselbank herstellen können.

Dieses Oberflächenfinish ist denkbar einfach anzuwenden. Nachstehend werden die Schritte „Auftragen auf“ und „Polieren“ Ihres Werkstückes erklärt.

ANLEITUNG

Zur Herstellung einer handpolierten Oberfläche auf kleinen Werkstücken.

Schleifen Sie das Werkstück mit einer sehr feinen Körnung, für einen noch höheren Glanz mit entsprechend höherer Körnung.

Nehmen Sie ein sauberes weiches Tuch (idealerweise Baumwollflanell, da dieser auf dem polierten Werkstück keine Abdrücke oder Kratzer hinterlässt) wickeln Sie eine Schicht um Ihren Zeigefinger und ziehen Sie es fest bis eine Art Kissen entsteht.

Schütteln Sie das Gemisch solange kräftig, bis es cremefarben wird. Geben Sie einen kleinen Tropfen auf das Kissen auf Ihrem Finger. Achten Sie darauf, dass die Menge ausreicht, um die gesamte

Oberfläche des Werkstückes, welches Sie polieren möchten, damit einzureiben. Wenn notwendig, geben Sie weitere ein oder zwei Tropfen auf das Kissen.

VERWENDEN SIE NIEMALS ZU VIEL

Die Verwendung von zu viel „Aussie Oil“ bedeutet zusätzliche unnötige Arbeit, da es länger dauert, bis die Oberfläche fertig gestellt ist. Tragen Sie „Aussie Oil“ mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck solange auf die zu polierende Oberfläche auf, bis das Tuch beginnt trocken zu werden und das Poliermittel nach etwa 2–3 Minuten zu glänzen beginnt.

Um den gewünschten Effekt zu erhalten, wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie Sie es für notwendig erachten. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Vorgang 5-mal oder öfter innerhalb einer Stunde wiederholen.

Weitere Schichten können Sie, wann immer Sie möchten, auftragen. In einer Stunde, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr. Ganz gleich, wann Sie eine weitere Schicht auftragen wollen – es wird funktionieren. Je mehr Sie davon auftragen, umso tiefer, heller und dauerhafter wird die endgültige Oberfläche werden.

ANLEITUNG

Zur Herstellung einer handpolierten Oberfläche auf kleinen Werkstücken.

Schleifen Sie das Werkstück mit einer sehr feinen Körnung, für einen noch höheren Glanz mit entsprechend höherer Körnung.

Nehmen Sie ein sauberes weiches Tuch (idealerweise Baumwollflanell, da dieser auf einem polierten Werkstück keine Abdrücke oder Kratzer hinterlässt), fertigen Sie daraus ein kleines Kissen oder falten Sie das Material so, dass Sie daraus einen Bausch bekommen, der aus vier bis sechs Schichten besteht.

Dazu schneiden Sie das Material in rechteckige Stücke von 100 x 150 mm, falten es in der Mitte und anschließend der Länge nach in drei gleiche Teile. Dadurch erhalten Sie einen Bausch, dessen sechs Schichten Ihre Finger ausreichend vor Verbrennung schützt, wenn Sie das Poliermittel bei hoher Geschwindigkeit auf das Werkstück auftragen.

Schütteln Sie das Gemisch solange kräftig, bis es cremefarben wird. Geben Sie eine kleine Menge auf das Kissen auf Ihrem Finger. Achten Sie darauf, dass die Menge ausreicht, um die gesamte Oberfläche des Werkstückes, das Sie polieren möchten, damit einzureiben. Beispielsweise benötigen Sie, um die Außenseite einer kleinen Schüssel mit einem Durchmesser von 150 mm einzulassen, eine Menge in der Größe eines halben Fingernagels. Bei angehaltener Drechselbank verteilen Sie das Mittel gleichmäßig über die zu polierenden Abschnitte. Schalten Sie die Drechselbank ein und unter Verwendung des gleichen Lappens üben Sie Druck auf das Werkstück aus. Bewegen Sie den ölgetränkten Bausch langsam über die gesamte Oberfläche von oben nach unten und wieder zurück. Wiederholen Sie diesen Schritt so lange, bis der Bausch an der Oberfläche trocken, hart und glasig ist. Das sollte nicht länger als 30 bis 40 Sekunden dauern.

Um noch mehr Glanz zu erreichen, können Sie praktisch sofort eine zweite Schicht und weitere Schichten auftragen. Wenden Sie dabei die oben beschriebenen Schritte an. Schleifen Sie das Werkstück nicht zwischen den einzelnen Aufträgen. Tragen Sie das Öl direkt auf die vorherige Schicht auf. Um ein brillantes Endergebnis zu erzielen, ist in den meisten Fällen ein Auftrag von zwei bis drei Schichten ausreichend.

ACHTUNG Damit das Produkt funktioniert, MUSS es durch intensives Schütteln gemischt werden. Nur leichtes Schütteln ist zu wenig, da das Mittel dadurch nicht ordnungsgemäß gemischt wird!

VORSICHT - ENTZÜNDLICH

Enthält Ethanol (Brennspiritus)
Von Zündquellen fernhalten.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Hergestellt in Geelong, Australien von:

u Beaut Polishes

Fabrik & Büro: 74 Anomaly Street Moorabool, Vic. 3224

Telefon/Fax: 03 5248 3030

Internet: www.ubeaut.biz